

تاکریل PRO یک رزین اکریلیک دوجزئی جهت ساخت اعضای مصنوعی بدن می باشد.

خواص اصلی

- ظاهر
- نوع پلیمر
- رنگ (APHA) Hazen (ASTM D-1209) > 5
- درصد جامد (ASTM D-1259) 30 ± 1
- ضریب شکست n_D²⁰ (ASTM D-1218) 1.44 ± 0.01
- گرانروی در 25°C (cP) (ASTM D-562) 800 - 1300
- دانسیته در 25°C (g/ml) (ASTM D-1475) 1.01

مایع شفاف

با قابلیت تشکیل پیوند عرضی

موارد پیشنهادی مصرف

اعضای مصنوعی بدن

راهنمای مصرف

برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود.

شرایط نگهداری

در ظروف دربسته، در جای خشک و پایین تر از 30 درجه سانتیگراد، حداکثر تا 6 ماه نگهداری شود.

اطلاعات آمده در این بولتن فنی بر مبنای دانش ما صحیح و قابل اتکا هستند. پیشنهادات ارائه شده در این بولتن بدون گارانتی می باشد، زیرا روش های استفاده از این محصول از کنترل ما خارج است. توصیه می شود که مصرف کنندگان محترم پیشنهادات و ارقام ذکر شده را قبل از مصرف در آزمایشگاه خود ارزیابی کنند.

اطلاعات فنی

