

تاکریل UV1083 یک اولیگومردو عاملی یورتان اکریلات برای استفاده در کاربردهای یووی پخت می باشد.

خواص اصلی	
ظاهر	• شفاف
حلال	• هیدروکسیل پروپیل متاکریلات
رنگ	• $50 >$ (ASTM D-1209) (APHA) Hazen $1 >$ (ASTM D-1544) Gardner
درصد جامد	• $80 \pm 1$ (ASTM D-1259)
عاملیت	• ۲
گرانروی در 25°C	• $800 - 1500$ (ASTM D-562) (cp)
دانسیته در 25°C	• $1.06$ (ASTM D-1475) (g/ml)
خواص فیلم	
مقاومت جوی مناسب	•
مقاومت به زردگرایی مناسب	•
مقاومت خراش مناسب	•
مقاومت رطوبت مناسب	•
انعطاف پذیری خوب	•
چسبندگی خوب	•
موارد پیشنهادی مصرف	
لاک ناخن یووی پز	•
پوشش های فلزی/پلاستیکی/چوب	•
جوهر های چاپ	•
شرایط نگهداری	
در ظروف دربسته و خشک و خنک، پایین تر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و در محلی با تهویه مناسب، حداکثر تا ۶ ماه نگهداری شود.	•

اطلاعات آمده در این بولتن فنی بر مبنای دانش ما صحیح و قابل اتکا هستند. پیشنهادات ارائه شده در این بولتن بدون گارانتی می باشد، زیرا روش های استفاده از این محصول از کنترل ما خارج است. توصیه می شود که مصرف کنندگان محترم پیشنهادات و ارقام ذکر شده را قبل مصرف در آزمایشگاه خود ارزیابی کنند.

